



Scan deze QR-code voor belangrijke productinformatie en producteigenschappen.

Het keramisch plaatmateriaal bestaat voornamelijk uit kleipoeder dat onder extreem hoge druk wordt geperst, waardoor dit stenen blad hitte- en vlekbestendig is. Maar in verhouding met andere bladen van steen is het vanwege deze hardheid wel gevoeliger voor stootschade (chipgevoeliger) aan de rand.

- zeer hittebestendig
 - vlekbestendiger dan andere materialen
 - onderhoudsarm
- milieuvriendelijk
 - hygiënisch en niet poreus: voedselresten trekken er niet in

Kleur: Allure
Dikte: 6 mm
Oppervlak: Lux
Max. afmeting: breed 3190
diep 1500

Oppervlak Lux (L):
Lux is een hoogglans uitstraling die bereikt wordt door een verglazing.
Hierdoor zijn gebruikskrasjes eerder zichtbaar.



Geaderd patroon: Loopt standaard niet door bij overgangen van bladdelen.



Bookmatch: Geaderd patroon wordt gespiegeld afgebeeld op aansluitend deel.

Randafwerking:



VF - Werkblad met verstekrand

- VF 02
 - VF 03
 - VF 04
 - VF 05
 - VF 06
 - VF 07
 - VF 08
 - VF 10
- Keramiek werkblad met verstekrand met facet 2 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 3 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 4 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 5 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 6 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 7 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 8 cm hoog.
Keramiek werkblad met verstekrand met facet 10 cm hoog.



RR - Werkblad met afgeronde rand

- RR 02
 - RR 03
 - RR 04
 - RR 05
 - RR 06
 - RR 07
 - RR 08
 - RR 10
- Keramiek werkblad met afgeronde rand 2 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 3 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 4 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 5 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 6 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 7 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 8 cm hoog.
Keramiek werkblad met afgeronde rand 10 cm hoog.

Aandachtspunten:

- Keramiek is behoorlijk constant van kleur en structuur, maar door de natuurlijk basisstoffen zijn kleine kleurverschillen en onevenredigheden niet uit te sluiten. Veel voorkomende onevenredigheden zijn bijvoorbeeld kleine putjes in de oppervlakte, airblows (luchtbelletjes) zijn kleine ‘bultjes’ op de plaat die voelbaar zijn.
- Snijplanken gebruiken i.v.m. bot worden van messen.
- Onderzetters gebruiken voor pannen rechtstreeks van de kookplaat.
- Kleur-en/of structuurverschillen ten opzichte van aangeleverde monsters zijn niet uitgesloten en zijn geen reden tot afkeuring/reclamatie.
- Keramiek is kwetsbaar voor breuk en beschadigingen, bijvoorbeeld bij punt- of stootbelasting. Wees voorzichtig met zware/scherpe voorwerpen die mogelijk op het blad kunnen vallen.
- Eventuele schilfers die van het blad afspringen zijn helaas onherstelbaar.